

Бумага для гофрирования марки Б-0-К ГОСТ Р 53206-2008, ТУ 171234-097-00279410-2018



Бумага для гофрирования марки Б-0-К вырабатывается по ГОСТ Р 53206-2008 (100, 112, 125, 140, 175 грамм) и по ТУ 171234-097-00279410-2018 (90, 150, 160 грамм). Бумага предназначена для изготовления гофрированного слоя при производстве гофрокартона для придания амортизирующих свойств, обеспечивающих защиту от внешних ударов. Бумага обладает физико-химическими характеристиками по сопротивлению нагрузкам, которые придают защитные и износостойкие свойства гофрокартону.

Применение: производство гофрокартона; как самостоятельный упаковочный и обёрточный материал; транспортная упаковка; изготовление бумажных пакетов и коробок, в том числе для пищевых продуктов.

Показатель	Норма для марок								Метод испытаний
	Б-0-К-90 ТУ	Б-0-К-100 ГОСТ	Б-0-К-112 ГОСТ	Б-0-К-125 ГОСТ	Б-0-К-140 ГОСТ	Б-0-К-150 ТУ	Б-0-К-160 ТУ	Б-0-К-175 ГОСТ	
Масса площадью 1 м ² , г	90±4	100±5	112±6	125±6	140±8	150±8	160±10	175±10	ГОСТ 13199 (ИСО 536)
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ0), Н, не менее, при ширине полосы, мм: 15 12,7	- 120	215 180	- 205	- 255	- 285	- 295	- 300	- 310	ГОСТ 20682
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	160	195	245	320	370	375	385	395	ГОСТ 13525.8
Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	ГОСТ ИСО 1924-1
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ0), кН/м, не менее	0,70	0,80	1,00	1,35	1,5	1,55	1,65	1,8	ГОСТ 28686
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г/м ² , в среднем по двух сторонам	30,0-70,0								ГОСТ 12605
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее	1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	ГОСТ Р ИСО 9895
Влажность, %	6,0-9,0								ГОСТ ИСО 287