

Картон для изготовления гофрированного картона марки К-0

ТУ 5441-095-00279410-2017



Картон для изготовления гофрированного картона марки К-0 вырабатывается по ТУ 5441-095-00279410-2017. Данная марка картона изготавливается из 100% целлюлозного волокна и отличается повышенной жесткостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Использование этого картона в производстве гофрокартона и других упаковочных материалов позволяет получить изделия с высокими эксплуатационными характеристиками и эстетичным внешним видом, прекрасно подходит для нанесения полиграфической печати и является экологичным упаковочным материалом. Обладает прекрасными потребительскими качествами (жесткость, стойкость к деформации, устойчивость к влаге, сопротивление механическим воздействиям и др.).

Применение: производство гофрокартона; как самостоятельный упаковочный и оберточный материал; транспортная упаковка; изготовление пакетов и коробок, в том числе для пищевых продуктов; упаковочные средства, парфюмерия и бытовая промышленность, декор.

Показатель	Норма для марок				Метод испытаний
	К-0-115	К-0-125	К-0-140	К-0-150	
Масса площадью 1 м ² , г	110-120	118-132	132-148	141-159	ГОСТ 13199 (ИСО 536)
Толщина, мм	0,16-0,21	0,18-0,24	0,20-0,26	0,21-0,27	ГОСТ 27015
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа (кгс/см ²), не менее	500 (5,1)	540 (5,5)	570 (5,8)	620 (6,3)	ГОСТ 13525.8
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении Н (кгс), не менее	110 (11,0)	140 (14,0)	170 (17,0)	180 (18,0)	ГОСТ 10711
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб660), верхней стороны, г/м ² , не более	30	30	30	30	ГОСТ 12605 (ИСО 535)
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии (SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, номинал/минимум	2,0	2,1	2,3	2,9	ГОСТ Р ИСО 9895
Влажность, %	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	6,0-9,0	ГОСТ ИСО 287