

Бумага мешочная марки М

ГОСТ 2228-81, ТУ 5434-096-00279410-2006



Бумага мешочная марки М вырабатывается по ГОСТ 2228-81 (70А, 78А) и по ТУ 5434-096-00279410-2006 (64, 90А, 110А). Изготавливается из 100% целлюлозного волокна, что делает её экологически чистым упаковочным материалом. Прочная и плотная бумага обладает устойчивостью к воздействию окружающей среды, имеет хорошую воздухопроницаемость, что позволяет «дышать» упаковке, прекрасно подходит для нанесения полиграфической печати.

Применение: изготовление бумажных мешков различного типа и марок для упаковки пищевых продуктов, строительных материалов и других товаров повседневного и промышленного спроса; изготовление упаковок в виде конвертов, пакетов и обёрток; в полиграфии.

Показатель	Норма для марок					Метод испытаний
	М-64	М-70А	М-78А	М-90А	М-110А	
Масса площадью 1 м ² , г	62-67	67-74	75-80	87-94	105-115	ГОСТ 13199
Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н (кГс), не менее, в сухом состоянии	31 (3,2)	42 (4,3)	45 (4,6)	57 (5,8)	61 (6,2)	ГОСТ ИСО 1924-1
Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее	2,9	3,9				ГОСТ ИСО 1924-1
Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, мН (Гс), не менее	700 (70)	730 (76)	820 (84)	960 (98)	1100 (112)	ГОСТ 13525.3
Воздухопроницаемость, см ³ /мин	200					ГОСТ 13525.14
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), сеточной стороны, г, не более	27					ГОСТ 12605
Влажность, %	7-11					ГОСТ 13525.19