

Бумага мешочная полурастяжимая марки ПМ ТУ 17.1241-105-00279410-2023.



Бумага мешочная полурастяжимая марки ПМ вырабатывается по ТУ 17.1241-105-00279410-2023. Марка мешочной бумаги, которая подвергается специальной обработке - микрокрепированию, для придания большей эластичности и повышения прочности. Бумага может растягиваться в обоих направлениях, что позволяет ей выдерживать более высокие нагрузки без разрыва. Устойчива к воздействию окружающей среды, имеет хорошую воздухопроницаемость, что позволяет «дышать» запечатанному продукту.

Применение: изготовление многослойных мешков различного типа и марок и пакетов для упаковки пищевых продуктов, строительных материалов и других товаров народного потребления, там где требуется высокая прочность и надёжность упаковки.

Показатель	Норма для марок				Метод испытаний
	ПМ-70	ПМ-78	ПМ-80	ПМ-90	
Масса площадью 1 м², г	66-74	75-80	77-83	87-94	ГОСТ 13199
Предел прочности на растяжение, кН/м - машинное направление, не менее - поперечное направление, не менее	5,0 3,0	5,2 3,2	5,4 3,4	5,6 3,6	ISO 1924-3:2005
Показатель растяжения, Нм/г - машинное направление, не менее - поперечное направление, не менее	65 40				ISO 1924-3:2005
Деформация при разрушении, % - машинное направление, не менее - поперечное направление, не менее	4,8 5,4				ISO 1924-3:2005
Поглощение энергии при растяжении, Дж/м² - машинное направление, не менее - поперечное направление, не менее	135 115	160 130	170 140	180 150	ISO 1924-3:2005
Показатель поглощения энергии при растяжении, Дж/кг - машинное направление, не менее - поперечное направление, не менее	2,0 1,6	2,1 1,7			ISO 1924-3:2005
Индекс сопротивления раздиранию, мНм²/г - машинное направление, не менее - поперечное направление, не менее	9,5 11,5				ISO 1924-3:2005
Воздухопроницаемость, см³/мин	200				ГОСТ 13525.14
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), верхней стороны, г/м², не более	32				ГОСТ 12605
Влажность, %	7-11				ГОСТ 13525.19